



包裹色料

INCLUSION PIGMENT



Dark Red Inclusion ZL-218
包裹深红 ZL-218
Cd/Se/Zr/Si
1300 °C



Dark Red Inclusion ZL-218A
包裹深红 ZL-218A
Cd/Se/Zr/Si
1300 °C



Red Inclusion ZL-217
包裹红 ZL-217
Cd/Se/Zr/Si
1300 °C



Red Inclusion ZL-218B
包裹红 ZL-218B
Cd/Se/Zr/Si
1300 °C



Red Inclusion ZL-216
包裹红 ZL-216
Cd/Se/Zr/Si
1300 °C



Orange Inclusion ZL-228
包裹桔黄 ZL-228
Cd/Se/Zr/Si
1300 °C



Orange Inclusion ZL-238A
包裹桔黄 ZL-238A
Cd/Se/Zr/Si
1300 °C



Orange Inclusion ZL-238B
包裹桔黄 ZL-238B
Cd/Se/Zr/Si
1300 °C



Orange Inclusion ZL-286
包裹桔黄 ZL-286
Cd/Se/Zr/Si
1300 °C



Yellow Inclusion ZL-258
包裹金黄 ZL-258
Cd/Zr/Si
1300 °C

Note: Color deviation may exist due to printing, the shade of the pigment may deviate a little when used in different basic.

注意：由于印刷有偏差，颜色应以实际色板为准；不同基础釉中，色调可能不同。





釉用色料

GLAZE PIGMENT



Pr Yellow ZL-500
锗黄 ZL-500
Pr/Zr/Si/Ce
1250 °C



Pr Yellow ZL-501
锗黄 ZL-501
Pr/Zr/Si
1250 °C



Turquoise Blue ZL-502
钒兰 ZL-502
V/Zr/Si
1280 °C



Sea Blue ZL-503
海碧兰 ZL-503
Co/Al/Zn
1300 °C



Cobalt Blue ZL-504A
钴兰 ZL-504A
Co/Al
1300 °C



Cobalt Blue ZL-504B
宝兰 ZL-504B
Co/Si
1300 °C



Maroon ZL-505
玛瑙红 ZL-505
Sn/Cr/Ca/Si
1250 °C



Pink ZL-506
桃红 ZL-506
Sn/Cr/Ca/Si
1250 °C



Coral Pink ZL-507
锗铁红 ZL-507
Fe/Zr/Si
1280 °C



Black ZL-508
黑色 ZL-508
Fe/Cr/Mn
1280 °C



Bright Black ZL-509
钴黑 ZL-509
Fe/Cr/Mn/Co
1180 °C



Co Black ZL-510
钴黑 ZL-510
Fe/Cr/Mn/Co
1180 °C



Co Black ZL-511
高钴黑 ZL-511
Fe/Cr/Mn/Co
1280 °C



Peacock Blue ZL-513
孔雀蓝 ZL-513
Co/Cr/Al
1250 °C



Peacock Green ZL-516
孔雀绿 ZL-516
Co/Cr/Al
1250 °C



Violet ZL-521
丁香紫 ZL-521
Cr/Sn
1300 °C



Red Brown ZL-523
红棕 ZL-523
Cr/Fe/Zn
1280 °C



Golden Brown ZL-524
金棕 ZL-524
Cr/Fe/Zn
1280 °C



Dark Brown ZL-525
深棕 ZL-525
Cr/Fe/Zn
1280 °C



V Yellow ZL-527
钒锗黄 ZL-527
V/Zr
1280 °C



Orange ZL-531
桔黄 ZL-531
Ti/Cr/Sb
1280 °C



Orange Red ZL-532
金红 ZL-532
Ti/Cr/Fe/Zn
1280 °C



Mn Red ZL-535
锰红 ZL-535
Mn/Al
1280 °C



Gray ZL-537
锡锡灰 ZL-537
Sn/Sb
1280 °C

Note: Color deviation may exist due to printing, the shade of the pigment may deviate a little when used in different basic.

注意：由于印刷有偏差，颜色应以实际色板为准；不同基础釉中，色调可能不同。





坯用色料 BODY PIGMENT

Item No 编 号	Name 品 名	Components 化学成分	Firing Temp 烧成温度	Color Card 色 板
ZL-301	V Zr Blue 钒锆兰	Zr/Si/V	1300°C	
ZL-302	Blue 海碧兰	Al/Zn/Co	1300°C	
ZL-305	Cobalt Blue 钴兰	Al/Co	1300°C	
ZL-306	Cobalt Blue 宝兰	Si/Co	1300°C	
ZL-311	Cr Green 铬绿	Al/Cr	1250°C	
ZL-315	Yellow 黄	Zr/Si/Pr	1250°C	
ZL-316	Orange Yellow 桔黄	Cr/Ti/Sb	1300°C	
ZL-317	Orange Red 桔红	Cr/Ti/Sb	1250°C	
ZL-321	Mn Pink 锰红	Al/Mn	1250°C	
ZL-322	Mn Pink 锰红	Al/Mn	1250°C	
ZL-325	Pink 沙漠红	Cr/Al/Y	1200°C	
ZL-326	Sand Red 金沙红	Fe/Al	1200°C	
ZL-327	Ferrosilicon Red 硅铁红	Si/Fe	1300°C	
ZL-330	Coffee 咖啡	Cr/Fe/Ti	1200°C	
ZL-335	Black 黑	Cr/Fe/Mn	1250°C	
ZL-336	Black 黑	Cr/Fe/Mn	1250°C	
ZL-340	Grey 灰	Cr/Fe/Mn/Ni	1300°C	

Note: Color deviation may exist due to printing, the shade of the pigment may deviate a little when used in different basic.
注意：由于印刷有偏差，颜色应以实际色板为准；不同基础釉中，色调可能不同。

